



K-FLEX



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КЛЕЕМ K-FLEX K425

Клей двухкомпонентный **K-FLEX K425** на основе полихлоропренового каучука и отвердителя. Клей является «контактным» клеящим веществом для приклеивания каучуков, используемых при изоляции трубопроводов, емкостей и других поверхностей. Температура применения от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$ без отвердителя; до 150°C с наполнителем (5%). Рекомендуется для монтажа материалов **K-FLEX HT, ECO**, а также приклейки покрытия **IN CLAD**.

Клей рекомендуется использовать при температуре окружающего воздуха от $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$. Время высыхания 10–15 минут. Оптимальная температура применения $+15$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Температура применения влияет на вязкость и время высыхания. Температура активации — комнатная.

Ориентировочный расход клея на одну поверхность составляет около 0,15 литра на 1 м^2 . Непосредственно перед использованием в клей необходимо добавить отвердитель и тщательно перемешать. Для разбавления загустевшего клея используется очиститель "K-FLEX".

В случае необходимости использования небольшого количества клея его рекомендуется приготовить в отдельной емкости. Банка с клеем должна быть плотно закрыта, если она не используется.



Клей наносят один раз тонким равномерным слоем на обе склеиваемые поверхности, используя кисточку с короткой, жесткой щетиной. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Необходимо подождать пока слой клея подсохнет (3–5 минут). После чего соединить поверхности изоляции K-FLEX и сильно их сжать на очень короткое время.

При наклеивании материала K-FLEX по всей площади, клей **K-FLEX K425** должен наноситься сначала на теплоизоляцию, а затем на изолируемую поверхность.

При выполнении теплоизоляционных работ не допускается деформировать и растягивать теплоизоляционные изделия K-FLEX.

Не выполняйте работы на не отключенных системах. Необходимо оставить изоляцию на 36 часов для высыхания, прежде чем снова включить систему.

При выполнении работ рекомендуется использовать «Инструкцию по монтажу теплоизоляционных изделий K-FLEX» и рекомендации по монтажу.

Клей **K-FLEX K425** рекомендуется хранить при температуре от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.